

Wood Impregnation 9003

Karta techniczna
Styczeń 2016
Strona 1/2



- » do użytku na zewnątrz
- » przeciwdziała sinieniu i gniciu
- » zmniejsza zjawisko kurczenia i pęcznienia drewna
- » do zastosowania pod powłoki na bazie rozpuszczalników

Właściwości:

SAICOS Wood Impregnation 9003 jest wysokiej jakości zabezpieczającym preparatem ochronnym do drewna na bazie rozpuszczalnika, do zastosowania na zewnątrz - powyżej poziomu ziemi (klasa użytkowa 2 lub 3). Działa przeciwko sinieniu i gniciu drewna. SAICOS Wood Impregnation 9003 jest gotowym do użycia środkiem do drewna, ma działanie zapobiegawczo ochronne (PT 8). SAICOS Wood Impregnation 9003 wnika bardzo głęboko w powierzchnię drewna. Jest hydrofobowy, ogranicza pęcznienie i kurczliwość drewna.

SAICOS Wood Impregnation 9003 odpowiada europejskim normom standaryzacji:

- EN 330 działa zapobiegawczo przeciw grzybom niszczącym drewno (gnicie)
- EN 152 działa zapobiegawczo przeciw grzybom przebarwiającym drewno (sinienie)

Odcienie kolorów:

9003 Bezbarwny

Zakres zastosowania:

SAICOS Wood Impregnation 9003 służy do zabezpieczenia drewna na zewnątrz przed gniciem i sinieniem. Stosuje się zapobiegawczo do drewna nie obciążonego statycznie, nie mającego kontaktu z podłożem (np. okna, żaluzje, drzwi, pergole, zewnętrzne konstrukcje drewniane) – według normy EN 330 i EN 152.

Ograniczenia w zastosowaniu:

Nie nadaje się do drewna, które ze względu na swoją funkcję jest w bezpośrednim kontakcie z żywnością i paszami. Nie stosować do drewna, które ma stały kontakt z ziemią a przez to jest ciągle narażone na wilgoć lub nieustannie podlega działaniu słodkiej lub słonej wody. Środek jest szkodliwy dla organizmów wodnych. Nie pozwolić, aby przedostał się do kanalizacji lub do naturalnych zasobów wodnych.

Przygotowanie:

Powierzchnia drewna musi być czysta i sucha (maksymalna wilgotność 18%) oraz oczyszczona z powłok. Istniejące warstwy farby zeszlifować. Stosować wyłącznie na drewnie nieprzemarzniętym (impregnat nie wnika w przemarznięte drewno).

Sposób zastosowania:

SAICOS Wood Impregnation 9003 jest gotowa do użycia. Dobrze wymieszać – nie rozcieńczać.

Pokrywanie:

Pokrywanie przy użyciu SAICOS Flat Brush, SAICOS Aqua- Roller. Warstwę nakładać na drewno suche i nieprzemarznięte, intensywnie – w miarę możliwości ze wszystkich stron.

Produkt ten również nadaje się do zastosowania maszynowego, dalsze informacje uzyskacie Państwo u swojego dystrybutora.

Wskazówka:

Przed kolejnym powlekaniami, pierwsza warstwa musi być całkowicie sucha. SAICOS Wood Impregnation 9003 nie jest powłoką wykończeniową. Powierzchnia wymaga położenia warstwy wykończeniowej w terminie do 3 miesięcy. SAICOS Wood Impregnation 9003 może być pokrywana wszystkimi preparatami SAICOS do drewna na bazie rozpuszczalnika.

Najlepsza temperatura podczas stosowania:

Między 8 °C a 25 °C.

Ilość nakładana:

150 - 190 ml/m²,
dla spełnienia norm EN 330 i EN 152.

Wydajność na litr:

1 litr na ok. 5 - 6m² na gładkim drewnie. Zależnie od rodzaju drewna i struktury powierzchni.

Liczba warstw:

1 x SAICOS Wood Impregnation 9003.

Czas schnięcia:

Ok. 18 godzin. Zadbaj o dobre wentrowanie. Po użyciu, dobrze zamknąć pojemnik.

Czyszczenie narzędzi:

Z zastosowaniem SAICOS Brush Cleaner.

Przechowywanie:

W zamkniętym pojemniku co najmniej 5 lat. Produkt w formie płynnej nie jest zagrożony przemarzeniem – celem przywrócenia należytych właściwości, zaleca się przetrzymanie pojemnika przez kilka godzin w temperaturze pokojowej oraz dobre wymieszanie preparatu.

Wood Impregnation 9003

Karta techniczna
Styczeń 2016
Strona 2/2



Właściwości fizyczne:

Gęstość: 0.78 - 0.84 g/cm³

Czas wypływu: 18 - 23 sekundy, pojemnik 3 mm, DIN 53211

Zapach: słaby / łagodny (naturalnymi olejami roślinnymi), po wyschnięciu bezzapachowy

Temperatura zapłonu: > 61 °C zgodnie z normą DIN 53213

Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:

W przypadku połknięcia i przedostania się do dróg oddechowych może spowodować śmierć. Szkodliwe dla organizmów wodnych, w środowisku wodnym wykazuje długoterminowe działanie. Unikać przedostawania się do środowiska. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: skontaktować się z ODDZIAŁEM ZATRUĆ lub zadzwonić do lekarza. Nie wywoływać wymiotów. Przechowywać w bezpiecznym miejscu. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać kontaktu z skórą, oczami i ubraniami. Nie uwalniać do środowiska. Dbać o dobrą wentylację. W ciągu użytku nie jeść, pić lub palić.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, szczelnie zamknięte w bezpiecznym miejscu.

Nie przelewać do pojemników po napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania produktów spożywczych.

Środki do ochrony drewna zawierają substancje biobójcze, służące ochronie drewna przed szkodnikami. Środek można stosować wyłącznie po zapoznaniu się z instrukcją użytkownika, tam gdzie możliwe jest zapewnienie środków ochronnych. Niewłaściwe użytkowanie może być szkodliwe dla zdrowia oraz środowiska.

Zawiera:

IPBC; propikonazol. Może wywołać reakcje alergiczne.

baua: DE-2012-MA-08-00109

BAG: SZID 336511

Karta charakterystyki wydawana na żądanie.

Normy-EU dla lazur tworzących powłokę cienkowarstwową (Kat. A/h): 750 g/l VOC (2010).

SAICOS Wood Impregnation 9003 zawiera maksymalnie 750 g/l VOC.

GISCODE: HSM-LV20 · GGVSEB / ADR -/-

Oznaczenie WGK 2 zgodnie z niemiecką normą

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako niewiążące wskazówki, które nie zwalniają Państwa z wykonywania własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych przez nas produktów pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza nasze możliwości kontroli, dla tego też zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

✉ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de